PROTECTION DES BOIS EXTÉRIEURS

PROTEXYL

HUILE POUR TECK

- PROTÈGE DES INTEMPÉRIES
- IMPRÈGNE EN PROFONDEUR
- ASPECT NATUREL MAT HUILÉ
- RALENTIT LE GRISAILLEMENT
- TECK ET AUTRES BOIS EXOTIQUES



ASPECT DU PRODUIT	Huile fluide ambré
DENSITÉ	0.85 +/- 0.05
DILUANT-NETTOYAGE	White spirit
NATURE CHIMIQUE	Huile naturelle de Tung en solution
pH	Non concerné
RENDEMENT	7 à 10 m²/L par couche suivant la nature et la porosité du support
MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse / rouleau
SÉCHAGE	1 à 6 heures suivant les conditions de vent, humidité ou de température ambiante
COV	418 g/L (valeur limite UE de ce produit, catégorie A/f :700 g/L)

PROTEXYL HUILE POUR TECK est un produit, prêt à l'emploi, à base d'huiles 100% naturelles, non filmogène, destiné à la protection et à l'entretien de toute surface extérieure verticale ou horizontale en bois tropicaux et difficilement imprégnables (Ipé, Teck, Jatoba, Merbau, Balau, chêne, Frêne…). Les surfaces habituellement concernées sont : mobilier de jardin, terrasses, caillebotis, pont de bateaux…

PRÉPARATION DES SUPPORTS :

- Avant application assurez-vous que la surface est propre, sèche, saine, exempt de toute trace de gras ou de traitements (type lasures, saturateurs…).
- Sur bois neufs : laisser le bois 6 mois aux intempéries afin que les porosités s'ouvrent et permettent un dégraissage naturel.
- Sur bois gris non traités : effectuer une application de RAVIV' BOIS puis un égrenage léger.
- Sur bois traités : effectuer un décapage à l'aide de DECAP 600 SL (ou DECAP 50 HPx) suivi d'une application de RAVIV'BOIS et d'un léger égrenage.

MODE D'EMPLOI :

- Ne pas diluer.
- Appliquer PROTEXYL HUILE POUR TECK à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau.
- Laisser pénétrer le produit pendant 10 à 15 minutes puis renouveler l'opération (application « frais sur frais »).
- Attention : travailler à l'abri du soleil et de la chaleur. Ne pas laisser sécher entre les couches.
- Une fois le bois bien saturé, essuyer l'excès de produit avec un chiffon ou du coton à mécher pour éviter toute trace de surbrillance.

ENTRETIEN :

- Dès que le bois s'éclaircit, repasser une couche de PROTEXYL HUILE POUR TECK.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne pas appliquer par temps de pluie, sur un support gelé ou humide.
- À une température comprise entre 5 et 25°C.

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES :

• 1 L • 2.5 L • 5 L • 12 L

STOCKAGE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS :

Stocker dans un endroit bien ventilé et frais. Refermer les emballages non terminés afin de pouvoir réutiliser le produit. Réutiliser le produit est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Le produit non utilisé nécessite un traitement spécialisé en vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, il ne doit donc pas être jeté avec les ordures ménagères et il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ-PROTECTION DE L'UTILISATEUR :

Lire attentivement l'étiquette. Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande.

LES INDICATIONS FIGURANT SUR LA PRÉSENTE FICHE TECHNIQUE SONT LE RÉSULTAT D'ESSAIS MENÉS AVEC LE PLUS GRAND SOUCI D'OBJECTIVITÉ. IL NE PEUT CEPENDANT EN DÉCOULER DE GARANTIE IMPLICITE OU FORMELLE. IL EST EN OUTRE INDISPENSABLE DE PROCÉDER À DES ESSAIS PRÉALABLES.

DPE

Fabricant de produits pour le décapage, le nettoyage et la protection

Z.A. du Gifard 3 - BP 58 - 35410 DOMLOUP - Tél. 02 99 37 79 00 - Fax : 02 99 37 70 62 - accueil@dpe.fr - **www.dpe.fr**